

# AQUATOP 2600-02/03/04

## vrchní barva

---

<b>TYP BARVY</b>	Vodouředitelná, akrylátová vrchní barva. Rychle schnoucí a odolná vůči povětrnostním vlivům
<b>UŽITÍ</b>	Dřevěná okna a venkovní dveře.

---

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Netěkavé látky** Bílá asi 41 %vol.  
Odstíny 38 %vol

**Obsah pevných látek** Bílá asi 700 g/l  
Odstíny asi 520g/l

**Vypařující se org. látky (VOC)** Bílá asi 5g/l  
Odstíny asi 40g/l

**Teoretická spotřeba** 6,6 m<sup>2</sup>/l (mokrý film 150 µm, suchý film 64 µm)

**Doba schnutí, +23°C, relat. vlhkost vzduchu 50 % (sklo 120 µm)**

-- proti prachu za 30 min  
-- na dotek za 40 min

Doby schnutí jsou pouze orientační, neboť barva je určena na dřevěné povrchy.

**- druhý nátěr** Bílá 1 hodina  
Odstíny 1-2hodiny

**Ředidlo, mytí pomůcek** Voda

**Konečný efekt** 2600-02: polomat, bílý  
2600-03: polomat, tónovatelný  
2600-04: pololesk, bílý

**Odstíny** Bílý

**POKYNY PRO  
POUŽITÍ**

**Příprava povrchu**

Povrch musí být čistý a suchý.  
Vlhkost dřeva musí být pod 20 %.  
Doporučujeme opatřit dřevo účinnou ochranou dřeva, která zabezpečí dřevo před degradací.  
Na podkladové tmelení doporučujeme epoxidový kyt TEKNOPOX 100 a na podkladový nátěr vhodný lehký tmel.

**Podmínky pro  
natírání**

Při natírání a schnutí barvy má být teplota vzduchu a povrchu nad +15 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. Nejlepšího výsledku dosáhneme při teplotě vzduchu +23 - 38 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 50 - 70 % a zajištěním dobré ventilace.

**Natírání**

Před užitím barvu pečlivě zamícháme.  
AQUATOP 2600-04 nanášíme stříkacím zařízením. Hodí se také k elektrostatickému stříkání.  
Jako základovou barvu použijeme AQUA PRIMER 3130-00 nebo AQUA PRIMER/ 2900-03. Metalické odstíny doporučujeme fixovat lakem AQUATOP 2600.

**SKLADOVÁNÍ**

Nesmí zmrznout. Optimální sklad. teplota je +10 - +25°C.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.